

IBF-Graphix

Direct T

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

SEM PROCESSO

ATINGE ATÉ 100.000 CÓPIAS*

ALTA SENSIBILIDADE
150 mJ/cm²

NÃO NECESSITA DE PROCESSADORA
REVELAÇÃO DIRETO NA IMPRESSORA

ALTA PERFORMANCE
NA IMPRESSÃO

RÁPIDO EQUILÍBRIO
ÁGUA/TINTA

EXCELENTE ESTABILIDADE
DE RETÍCULA DURANTE
TODA A TIRAGEM

ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA
E MECÂNICA

ELIMINA TODAS AS VARIÁVEIS
DA PROCESSADORA

*Varia de acordo com as condições de impressão

CHAPA TÉRMICA
ECOLOGICAMENTE CORRETA
SEM PROCESSO

IBF - TECNOLOGIA BRASILEIRA




www.ibf.com.br

IN 70 COUNTRIES THE BEST OPTION IN PLATES.

ESPECIFICAÇÕES**▶ SEM PROCESSO**

Tipo da chapa	Térmica negativa sem processo
Camada	Azul
Imagem latente	Amarronzada
Sensibilidade espectral	830 nm
Espessuras	0.15 mm, 0.20 mm, 0.30 mm, 0.40 mm
Luz de segurança	1 hora sob luz do dia 24 horas sob luz amarela
Substrato	Eletroquimicamente granitada e anodizada
Energia	150 mJ/cm ²
Resolução	1% a 99% - 175 LPI
Ambiente de manuseio	40% a 60% UR e 19°C a 24°C
Condições de estocagem	30% a 70% UR e 15°C a 30°C
Tiragem	*100.000 cópias
Processadora	N/A
Revelador	N/A
Plate Cleaner	Eco cleaner
Goma para estocagem	IBF Goma 7 Bè

*A tiragem dependerá das condições de impressão, bem como substrato e tinta.



IN 70 COUNTRIES THE BEST OPTION IN PLATES.

IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES

Rua Lauro Müller, 116 - 10º andar - Botafogo

Rio de Janeiro - CEP 22290-906 - RJ - Brasil

Tel.: +55 (21) 2103-1000

Fax: +55 (21) 2295-2197 / Fax: +55 (21) 2103-1127

e-mail: graphix@ibf.com.br

FOR ASIA, EUROPE, AFRICA, LATIN AMERICA AND OCEANIA